

## Tiefbord-Radienstein 10/25

zugehörige Leistungserklärung H003/2013

Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340

Eigenschaft	Anforderungen / Bemerkungen		
Ausführung	1-schichtig		
Nennmaße (Herstellmaße) und zulässige Abweichungen (mm)	Gesamtlänge	780 ± 8	gemäß DIN EN 1340
	Gesamtbreite	98 ± 5	gemäß DIN EN 1340
	Höhe	250 ± 10	gemäß DIN EN 1340
zulässige Abweichungen für Ebenheit und Geradheit	entfällt		
Format	780/98/250 Radius 8,0 konvex		
Empfohlene Rastermaße <sup>1)</sup>	Rasterbreite: 100 mm, Rasterlänge 780 mm		
Fase	einseitig gefast, vorne ca 10/10 mm, Rückseite scharfkantig		
Abstandshalter/Nut u. Feder	keine		
Konizität	planmäßig keine, max. 5 mm pro Seite		
Oberseite	planmäßig eben		
Unterseite	planmäßig eben		
Seitenflächen	planmäßig eben		
Farben	zementgrau		
Oberflächenbearbeitung	keine		
Maximal zulässige Differenzen	gemäß DIN 1340;		
Witterungsbeständigkeit	gemäß DIN 1340; 5.3.2 Klasse 3 Kennzeichnung D <sup>HEUS</sup>		
Biegezugfestigkeit	gemäß DIN 1340; 5.3.3 Klasse 2 Kennzeichnung T		
Abriebwiderstand	gemäß DIN 1340; 5.3.4 Klasse 4 Kennzeichnung I		
Gleit-/Rutschwiderstand	gemäß DIN 1340; 5.3.5 P (ohne Prüfung erfüllt)		
Brandbeanspruchung	gemäß DIN 1340; 5.3.6 Klasse 1 Kennzeichnung A1		

<sup>1)</sup> Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Steinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV P-StB).

Besondere Hinweise: Biegezugfestigkeit, Abriebwiderstand und Witterungsbeständigkeit werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Bordsteine.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Bordsteine können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Bordsteine.

Abweichungen von der Farbintensität der Bordsteine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Bordsteine.

**Einsatzbereiche:** Der oben näher bezeichnete Borstein ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Pflasterdecken für öffentliche und private Verkehrsflächen in Außen- und Innenbereich geeignet.

**Unser Qualitätsanspruch:** D<sup>HEUS</sup> - Abwitterung im Mittel weniger als 500 g/m<sup>2</sup> nach CDF Verfahren